ADLER PUR-Naturmatt 26132

Vernis polyuréthane mat, à deux composants, à base de solvants, pour **meubles et aménagments d'intérieur** pour **l'industrie et le professionnel**

DESCRIPTIOM DE PRODUIT

Généralités

Vernis transparent polyuréthanne à deux composants, de séchage rapide, conserve l'aspect naturel du bois non-traité. Dispose d'une excellente résistance aux efforts mécaniques et chimiques, effet mat élégant, souligne l'aspect naturel de bois d'une façon atténuée, souligne bien l'aspect des pores.

Qualités particulières
Normes de contrôle

- **ÖNORM A 1605-12** (Surfaces de meubles)
  Résistance aux agents chimiques : 1-B1
  Comportement à l'abrasion : 2-D (≥ 50 U)
  Comportement à la rayure : 4-E (≥ 0,5 N)
- **DIN 68861** (Surfaces de meubles)
  Partie 1: Comportement aux efforts chimiques: 1 B
  Partie 2: Comportement à l'abrasion: 2 D (supérieur à 50 jusqu'à 150 U)
  Partie 4: Comportement à la rayure: 4 E (> 0,5 bis ≤ 1,0 N)
- **Ordonnance française DEVL1104875A** relative à l'étiquetage des produits de revêtement/vernissage pour le bâtiment sur leurs émissions de polluants volatils: A+

Domaines d'utilisation



- Pour le vernissage à pores ouverts de surfaces de meubles et pour toute la décoration intérieure, si l'aspect naturel de l'espèce du bois en question doit être maintenu: Domaines d'utilisation III à IV selon ÖNORM A 1610-12.
- Vue l'effet mat-terne des surfaces traitées, le produit n'est pas approprié pour les surfaces soumises en continuation à l'abrasion et au frottement (danger de polissage).
- Applicable sur des surfaces blanchies avec peroxyde d'hydrogène.

MODE D'EMPLOI

Indications de traitement

- Veuillez remuer le produit avant usage.
- ADLER PUR-Naturmatt contient déjà une quantité optimale de filtres-UV pour la protection contre la lumière. Ne pas augmenter cette quantité de filtres-UV.
- Vue l'effet mat terne des surfaces, dû à un pourcentage élevé d'agents de matage contenu dans le produit, le vernissage des bois foncés ou colorés en teintes foncées est déconseillé.

03-13 (remplace 02-13) ZKL 2525

ADLER-Werk Lackfabrik, 6130 Schwaz, Autriche
Tel : 0043/5242/6922-301, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: technical-support@adler-lacke.com

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances et sont destinées à conseiller au mieux l'acheteur/utilisateur, toutefois elles exigent une adaptation individuelle aux domaines d'utilisation et aux conditions d'emploi. La responsabilité de l'application et de l'emploi du produit livré incombe à l'acheteur/utilisateur, c'est pourquoi nous conseillons de vérifier l'aptitude du produit à l'aide d'un échantillon. Pour le reste, nos conditions générales de vente sont applicables. La présente édition remplace toute fiche antérieure. Sous réserve de modifications de conditionnement, teintes et degrés de brillance.

- Veuillez respecter nos « **Directives de travail pour les vernis polyuréthannes**».

Rapport de mélange



10 % 82029

10 parties en poids d'ADLER PUR-Naturmatt 26132
1 partie en poids d'ADLER PUR-Härter 82029

ADLER PUR-Naturmatt ne peut être utilisé qu'avec le durcisseur et selon le rapport de mélange mentionné. Des écarts engendrent des défauts de film.

Durée de vie en pot

1 journée de travail ;
Le produit mélangé de la veille doit absolument être mélangé à 1:1 avec un produit fraîchement endurci; un prolongement du temps d'utilisation n'est pas possible.

Technique d'application


5 %

Processus d'application	Airless	Airless pressurisée (Airmix, Aircoat etc.)	Pistolet à godet
Buse (ø mm)	0,23 - 0,28	0,23 - 0,28	1,8
Pression de pulvérisation (bar)	100 - 120	100 - 120	3 - 4
Air de pulvérisation (bar)	-	1 - 2	-
Diluant	ADLER DD-Verdünnung 80019		
Ajout de diluant en %	-	-	5
Viscosité (s) godet 4 mm, 20ºC	22	22	18
Quantité d'application (g/m²)	env. 80 - 120 par application; quantité maximum d'application 250		

Temps de séchage
(à 23ºC et 50% d'humidité rel.)

Ponçable et recouvrable	Après env. 1 heure
Manipulable et empilable	Après une nuit

En cas de séchage à température ambiante nous conseillons de respecter un temps de séchage intermédiaire d'env. 12 heures ; de cette façon les restes de solvants dans les films de vernis qu'en résultent sont tenus bas.

Les chiffres cités servent de référence. Le séchage dépend du support, de l'épaisseur de couche, de la température, de la ventilation et de l'humidité relative de l'air.

Nettoyage des appareils

Laver avec ADLER DD-Verdünnung 80019 (dilution) ou
ADLER Waschverdünnung (dilution de nettoyage) 80077.

SUPPORT

Type de support

Bois feuillus et de conifères (bois massif, panneaux en fibre de bois plaqués, de particules en bois [vernis], matériaux en fibre de bois.

Veuillez respecter notre Directive de travail pour **«Sortes de bois pour vernis polyuréthannes ».**

Qualité de support

Le support doit être sec, propre, solide, sans graisse, ni cire, ni

	poussière de bois.
Préparation de support	**Bois de feuillus:** ponçage du bois, grain 150 - 180 **Bois de conifères:** ponçage du bois, grain 100 - 150
	CYCLE DE VERNISSAGE
Couche de fond	1 x ADLER PUR-Naturmatt 26132
Ponçage intermédiaire 	Poncer légèrement la surface apprêtée avec une granulation 240 - 320. Eviter de poncer la surface jusqu'au bois vif! Eliminer la poussière de bois. Le ponçage intermédiaire doit avoir lieu immédiatement avant l'application de la couche de vernis suivante (finition), pour garantir une adhérence inter-couche.
Couche de finition	1 x ADLER PUR-Naturmatt 26132
	ENTRETIEN DE L'ENSEMBLE DU CYCLE DE VERNISSAGE
Nettoyage et entretien	Nettoyage à l'aide d'ADLER Clean-Möbelreiniger (nettoyant pour meubles) 96490. S'il s'agit de surfaces de meubles très mats, nous déconseillons expressément l'usage de produits d'entretien pour meubles tels que les huiles, baumes ou produits de polissage, parce qu'en utilisant ces produits il est possible que les surfaces deviennent brillantes. Veuillez respecter les fiches techniques de chaque produit.
	INDICATIONS POUR DE COMMANDE
Conditionnement	4 kg; 20 kg; autres conditionnements sur demande
Produits complémentaires	ADLER PUR-Härter 82029 ADLER DD-Verdünnung 80019 ADLER Waschverdünnung 80077 ADLER Clean-Möbelreiniger 96490
	AUTRES INDICATIONS
Délai de conversation/ Stockage 	Minimum 1 an, dans emballage d'origine fermé. Stocker à l'abri de l'humidité, des rayons directs du soleil et des hautes températures (supérieures à 30° C).
Données techniques	Viscosité de conditionnement: env. 25 s selon DIN 53211 (godet 4 mm, 20°C) Viscosité de mélange: env. 22 s selon DIN 53211 (godet 4 mm, 20°C)
Données techniques de sécurité 	Veuillez respecter la Fiche des donnés de sécurité correspondante ! La version actuelle peut être consultée sur le site internet **www.adler-lacke.com.** En règle générale, il faut éviter de respirer des vernis aérosol. Ceci est garanti par l'utilisation conforme d'un masque respiratoire protecteur (filtre de combinaison A2/P2 – EN 141/EN 143).